

Diferenciales EP SAE 85W-140 API GL-5

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado formulado con aceites básicos altamente refinados y un paquete de aditivos que protegen a los engranes contra la herrumbre, corrosión y oxidación.

Contienen aditivos de Extrema Presión (EP) para satisfacer los requerimientos de la clasificación API GL-5.

APLICACIÓN

Se recomienda su uso para la lubricación de sistemas de engranes automotrices en diferenciales y transejes de camiones de servicio pesado, transmisiones manuales, engranaje hipoidal de camionetas, automóviles, camiones de pasajeros, en la industria pueden ser usados en sistemas con engranajes de tipo helicoidal e hipoidal, construcción, minera y agrícola, que requieran un lubricante API GL-5, para soportar alta carga y alta temperatura cuyo trabajo sea calificado severo.

VENTAJAS

- 🔥 Excelente fluidez a bajas temperaturas durante el arranque en frío.
- 🔥 Incrementa la vida útil de los engranes.
- 🔥 Excelente características Extrema Presión (EP) para soportar altas cargas y altas temperaturas en condiciones severas de operación alargando la vida del diferencial.
- 🔥 Excelente estabilidad térmica y a la oxidación, generando menos depósitos y mayor vida a los engranes y sellos.
- 🔥 Reduce los gastos de operación y mantenimiento, por la tecnología exclusiva de sus aditivos que protegen el sistema de engranes en largos periodos de drenado.

ESPECIFICACIONES

Diferenciales EP SAE 85W-140 cumple y satisface los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- 🔥 API GL-5
- 🔥 ZF TE-ML 04G, TE-ML 07A, TE-ML 08
- 🔥 SAE J306

DISPONIBLE EN



- 🔥 Caja 12 botellas 946 mL
- 🔥 Cubeta 19 L
- 🔥 Tambor 200 L

Consulta la disponibilidad de presentaciones con tu asesor de ventas.

IMAGEN DE PRODUCTO



SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para obtener información detallada sobre la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y disposiciones ambientales, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) correspondiente, elaborada bajo la legislación vigente.

Propiedades Típicas		
Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad SAE	J306	85W-140
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Densidad @ 20 °C g/mL	D4052	0.8870
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D445	27.86
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D445	335.0
Índice de Viscosidad	D2270	112
Viscosidad a Baja Temperatura Brookfield @ -12 °C	D2983	82600
Punto de Inflamación, °C	D92	239
Punto de Escurrimiento, °C	D5949	-18
Corrosión en Lámina de Cobre, @ 120 °C 3 h	D130	1B
Espuma Secuencia I, mL/mL	D892	20/0
Espuma Secuencia II, mL/mL		50/0
Espuma Secuencia III, mL/mL		20/0

Los resultados indicados como propiedades típicas son valores de referencia; se pueden esperar variaciones menores durante su fabricación que no afectan el desempeño ni la calidad del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambios sin previo aviso; para consultar la versión más reciente, comuníquese con el Área Técnica o visite www.raloylubricantes.mx. Raloy Lubricantes es una empresa certificada bajo las normas ISO 9001 e IATF 16949, con laboratorio acreditado por la EMA (Acreditación Q-0268-053/11) bajo la norma ISO/IEC 17025:2018 (NMX-EC-17025-IMNC-2018).