

Turbinas 32

DESCRIPCIÓN

Raloy Turbinas es un lubricante avanzado a base de aceites minerales altamente refinados y aditivos especiales, diseñado para ofrecer una máxima protección contra la herrumbre y la corrosión, además de una estabilidad térmica y resistencia a la oxidación superiores.

VENTAJAS

- 🔥 Gran estabilidad térmica, que reduce la formación de depósitos, lo que prolonga la vida del aceite.
- 🔥 Protección superior contra la herrumbre y la oxidación (R&O) en superficies metálicas, lo que alarga la vida útil del equipo.
- 🔥 Excelente poder demulsificante, para una rápida y eficaz separación del agua, asegurando una buena lubricación.
- 🔥 Menores costos de mantenimiento.

DISPONIBLE EN



🔥 Tambor 200 L

Consulta la disponibilidad de presentaciones con tu asesor de ventas.

APLICACIÓN

Este aceite se recomienda para lubricar turbinas industriales de vapor y protegerlas contra la corrosión. También es ideal para cajas de cambios de carga ligera, rodamientos de turbogeneradores, compresores de aire, turbosopladores, sistemas hidráulicos y bombas de vacío, incluidas las de pistón axial.

ESPECIFICACIONES

Raloy Turbinas cumple y satisface las siguientes especificaciones:

- 🔥 AGMA 9005-F16 R&O
- 🔥 ASTM D-4304 Type I
- 🔥 DIN 51515 Part 1
- 🔥 DIN 51524 Part 1
- 🔥 Fives Cincinnati P38, P54, P55, P57
- 🔥 GEK 27070
- 🔥 GEK 28143 B Type I
- 🔥 GEK 46506E
- 🔥 ISO 11158 HL
- 🔥 Morgoil Lubricant

IMAGEN DE PRODUCTO



SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para obtener información detallada sobre la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y disposiciones ambientales, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) correspondiente, elaborada bajo la legislación vigente.

Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad ISO	2422	32
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Densidad @ 20 °C, g/mL	D4052	0.8760
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D445	5.217
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D445	32.00
Índice de Viscosidad	D2270	90
Demulsibilidad @ 54 °C, mL aceite-agua-emulsión (30 minutos)	D1401	39-38-3 (30')
Punto de Inflamación, °C	D92	195
Punto de Escurecimiento, °C	D5949	-9
Espuma Secuencia I, mL/mL	D892	20/0
Espuma Secuencia II, mL/mL		50/0
Espuma Secuencia III, mL/mL		20/0

Los resultados indicados como propiedades típicas son valores de referencia; se pueden esperar variaciones menores durante su fabricación que no afectan el desempeño ni la calidad del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambios sin previo aviso; para consultar la versión más reciente, comuníquese con el Área Técnica o visite www.raloylubricantes.mx. Raloy Lubricantes es una empresa certificada bajo las normas ISO 9001 e IATF 16949, con laboratorio acreditado por la EMA (Acreditación Q-0268-053/11) bajo la norma ISO/IEC 17025:2018 (NMX-EC-17025-IMNC-2018).