

EPT-1350 R:00-221122

Grasa Ralitio Moly EP No. 2

DESCRIPCIÓN

Grasa Ralitio Moly EP No. 2 es una grasa elaborada con aceites básicos altamente refinados, espesada con base de jabón de litio y Bisulfuro de Molibdeno finamente disperso, que le da la característica de lubricación sólida, excelente resistencia al lavado por agua y a la corrosión, altas temperaturas, altas velocidades y excelente estabilidad a la oxidación. Además sus aditivos de extrema presión EP, le permiten soportar altas cargas.

VENTAJAS

- 🔥 Excelente resistencia al lavado por agua.
- 🔥 Gran resistencia a la oxidación.
- 🔥 Elevado punto de goteo para resistir altas temperaturas.
- 🔥 Fácil aplicación, ya sea manual o con equipo.

DISPONIBLE EN:



🔥 Cubeta 16 kg

APLICACIÓN

Se recomienda para la lubricación de cojinetes de tipo automotriz e industrial como la quinta rueda de tracto camiones, juntas homocinéticas, rotulas, ejes, así como en la lubricación de partes críticas de equipos pesados, motores eléctricos, compresores y maquinas herramientas.

También utilizarse en forma manual o en sistemas centralizados, de acuerdo a los requerimientos de los equipos en cuestiones de grado NLGI.

ESPECIFICACIONES

Grasa Ralitio Moly EP No. 2 cumple las siguientes especificaciones:

- 🔥 Grado NLGI 2
- 🔥 Rango de Temperatura de trabajo -5 °C hasta 170 °C

IMAGEN DE PRODUCTO



TABLA DE RENDIMIENTO



MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad (HDS) a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Propiedades Típicas		
Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado NLGI	D-217	2
Textura	I-CC-06	Lisa Brillante
Color Visual	I-CC-09	Gris
Espesasante	—	Litio
Viscosidad del Aceite Base @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	170.0
Penetración Trabajada a 60 Golpes @ 25 °C, 1/10 mm	D217	255 a 275
Estabilidad Mecánica @ 25 °C, %	D217	4.3
Lavado por Agua @ 79 °C, % masa	D1264	4.7
Punto de Goteo, °C	D2265	195
Propiedad Preventiva de Corrosión	D1743	Pasa
Corrosión en Lámina de Cobre @ 100 °C, 24 h	D4048	1B
Separación de Aceite @ 100 °C, 30 h	D6184	0.10
Valor Timken, Lbs	D2782	50
Cuatro Bolas, Kg	D2596	350

Los resultados indicados como propiedades típicas del producto se proporcionan como referencia. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloylubricantes.mx Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).